



MOKRUTEX HQ PP K

Netkaná vpichovaná geotextilie kalandrovaná

| MOKRUTEX HQ PP K | | | | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 270 | 300 | 400 | 500 |
|--|---|---------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI | | | | | | | | | | | | |
| Plošná hmotnost [±10 %] / EN ISO 9864 | | | g/m ² | 100 | 150 | 180 | 200 | 250 | 270 | 300 | 400 | 500 |
| Tloušťka 2 kPa [±15 %] / EN ISO 9863-1 | | | mm | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,6 |
| MECHANICKÉ VLASTNOSTI | | | | | | | | | | | | |
| Pevnost / EN MD | | | kN/m | 8 -1 | 11 -1 | 14 -1 | 16 -1 | 20 -1 | 21 -1 | 23 -1 | 31 -1 | 42 -2 |
| ISO 10319 | | | CMD | 8 -1 | 11 -1 | 14 -1 | 16 -1 | 20 -1 | 21 -1 | 23 -1 | 31 -1 | 42 -2 |
| Tažnost [±15 %] / EN MD | | | % | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| ISO 10319 | | | CMD | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Statické protřžení - CBR test / EN ISO 12236 | | | kN | 1,3 -0,1 | 1,8 -0,1 | 2,1 -0,1 | 2,6 -0,1 | 3,2 -0,1 | 3,3 -0,1 | 3,7 -0,1 | 5,5 -0,1 | 6,7 -0,2 |
| Dynamické protřžení kuželem / EN ISO 13433 | | | mm | 30 +2 | 22+2 | 20 +2 | 15 +2 | 13 +2 | 12 +2 | 8 +2 | 6 +2 | 5 +1 |
| Pyramidální test / EN ISO 14574 | | | N | 150,4 - 20 | 150,4 - 20 | 150,4 - 20 | 228 - 20 | 228 - 20 | 228 - 20 | 302 -20 | 468 -20 | 490 -20 |
| HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI | | | | | | | | | | | | |
| Velikost otvorů O ₉₀ / EN ISO 12956 | | | μm | 122 ±15 | 122 ±15 | 122 ±15 | 99 ±15 | 99 ±15 | 99 ±15 | 59 ±15 | 62 ±15 | 55 ±15 |
| Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie V _{I,HSO} / EN ISO 11058 | | | l/m ² ·s | 25 - 3,6 | 25 - 3,6 | 25 - 3,6 | 17,3 - 2,5 | 17,3 - 2,5 | 17,3 - 2,5 | 14,6 - 2,1 | 7,7 - 1,4 | 6,7 - 1,2 |
| Propustnost vody k rovině geotextilie podélný směr - gradient 1 [±15 %] / EN ISO 12958 | 20 kPa | | l/m.s | 8,11·10 ⁻⁵ | 8,11·10 ⁻⁵ | 8,11·10 ⁻⁵ | 1,58·10 ⁻⁴ | 1,58·10 ⁻⁴ | 1,58·10 ⁻⁴ | 2,28·10 ⁻⁴ | 1,68·10 ⁻⁴ | 3,24·10 ⁻⁴ |
| | 100 kPa | | l/m.s | 1,71·10 ⁻⁵ | 1,71·10 ⁻⁵ | 1,71·10 ⁻⁵ | 7,88·10 ⁻⁵ | 7,88·10 ⁻⁵ | 7,88·10 ⁻⁵ | 1,29·10 ⁻⁴ | 1,18·10 ⁻⁴ | 1,97·10 ⁻⁴ |
| | 200 kPa | | l/m.s | 5,49·10 ⁻⁶ | 5,49·10 ⁻⁶ | 5,49·10 ⁻⁶ | 6,36·10 ⁻⁵ | 6,36·10 ⁻⁵ | 6,36·10 ⁻⁵ | 1,13·10 ⁻⁴ | 1,03·10 ⁻⁴ | 1,66·10 ⁻⁴ |
| Propustnost vody k rovině geotextilie podélný směr - gradient 1 [±15 %] / EN ISO 12958 | 20 kPa | | l/m.s | 8,51·10 ⁻⁴ | 8,51·10 ⁻⁴ | 8,51·10 ⁻⁴ | 1,57·10 ⁻³ | 1,57·10 ⁻³ | 1,57·10 ⁻³ | 2,35·10 ⁻³ | 1,76·10 ⁻³ | 3,41·10 ⁻³ |
| | 100 kPa | | l/m.s | 2,11·10 ⁻⁴ | 2,11·10 ⁻⁴ | 2,11·10 ⁻⁴ | 7,73·10 ⁻⁴ | 7,73·10 ⁻⁴ | 7,73·10 ⁻⁴ | 1,33·10 ⁻³ | 1,12·10 ⁻³ | 1,96·10 ⁻³ |
| | 200 kPa | | l/m.s | 8,84·10 ⁻⁵ | 8,84·10 ⁻⁵ | 8,84·10 ⁻⁵ | 6,72·10 ⁻⁴ | 6,72·10 ⁻⁴ | 6,72·10 ⁻⁴ | 1,18·10 ⁻³ | 1,01·10 ⁻³ | 1,71·10 ⁻³ |
| ODOLNOST | | | | | | | | | | | | |
| Odolnost proti oxidaci / EN ISO 13438 | | MD | % | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 84,70 | 84,70 | 84,70 |
| | | CMD | % | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Účinnost ochrany [±10 %] / EN 13719 | | 300 kPa | % | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 2,52 | 1,56 | 1,81 |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům / EN ISO 12224 | | | | Musí se zakrýt do 2 týdnů po umístění | | | | Musí se zakrýt do 1 měsíce po umístění | | | | |
| Předpokládaná životnost | | | | Min. 100 let v přírodních zemínách s 4<pH<9 při teplotě zeminy <25 °C | | | | | | | | |
| FUNKCE | | | | | | | | | | | | |
| Separační | | | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Filtrační | | | F | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Drenážní | | | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Výztužná | | | R | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ochranná | | | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CHARAKTERISTIKA | | | | | | | | | | | | |
| Popis | Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a tepelně kalandrovaním | | | | | | | | | | | |
| Materiálové složení | 100 % polypropylenová stříž | | | | | | | | | | | |
| Barva | Bílá | | | | | | | | | | | |
| ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ | | | | | | | | | | | | |
| maximální šíře role | | | m | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Délka role | | | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balení | Role jsou navinuty na papírové trubici, zabaleny v PE fólii a paletizovány. | | | | | | | | | | | |
| Skladování | V krytých, čistých a suchých prostorech | | | | | | | | | | | |

Výše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.